



AGRECONS S.A.

AGRE-GROUT

MORTERO AUTONIVELANTE PARA RELLENOS DE ANCLAJE DE MAQUINA

DESCRIPCION:

AGRE-GROUT es un mortero a base de cemento listo para usar, con arenas graduadas en su granulometría, y aditivos químicos que facilitan su aplicación en rellenos de alta precisión, resistencia y consistencia sin contracción alguna. Cumple con la norma ASTM C-109

Cumple con la resistencia a la compresión norma CRD-C261

USOS:

- Rellenos de pernos de anclaje para sujetar maquinarias.
- Rellenos donde existan altas temperaturas, turbinas, generadores y maquinarias que transmita vibración e impacto a las bases. Su consistencia puede ajustarse a las necesidades de la Obra.
- Mortero sin contracción, puesto que tiene características expansivas, alta manejabilidad sin sacrificar resistencia.
- Reparación de oquedades en elementos estructurales de hormigón.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Preparar la superficie. La superficie que va a quedar en contacto con el mortero **AGRE-GROUT** debe de estar completamente limpia, es decir, libre de grasa, polvo, partes sueltas u otros agentes. Debe tener cierto grado de rugosidad que permita una mejor adherencia.

Antes de aplicar **AGRE-GROUT**, debe de humedecerse con agua limpia, evitando emposamientos.

Preparación del producto:

Vierta el agua necesaria y agregue el **AGRE-GROUT** en polvo. Gradualmente mientras se mezcla, para evitar la inclusión del aire, se debe mezclar a bajas revoluciones.

Mezclar hasta obtener una mezcla homogénea (3 minutos).

Dejar reposar la mezcla 5-10 minutos.

Tiempo de trabajabilidad es de 30 minutos (a partir de la mezcla)

DOSIFICACION:

1. Para un litro de relleno (2.10 kg. Aprox.) de **AGRE-GROUT** en polvo.
2. Para 1 m³ (1.950 kg). De **AGRECONS** en polvo, dependiendo del tamaño máximo y de la proporción de agregado grueso empleado, ternadas permitiendo el movimiento térmico.

DATOS TECNICOS:

Densidad de la mezcla	2.1 Kg/l
Permanencia de fluidez	30-40 mins.
Espesor de aplicación	De 1 a 5 cm.
Mortero más granilla	De 5 a 15 cm.
Espesor mínimo	1 cm.

Los ensayos cumplen con la norma ASTM C-109

Consistencia (a 23°C)	Agua fluidez
Moderada	3.9 Lts. (125-145%)
Mínima	3.6 Lts. (100-125%)

Resistencia a la compresión

3 días	7 días	28 días
320 Kg/cm ²	360 Kg/cm ²	480 Kg/cm ²

PRESENTACION:

- Saco de 30 Kg.



PRECAUCIONES:


Lave las herramientas con agua antes que seque en ellas el producto

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con:

- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593) 4 2802376 - (+593) 4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net