



AGRE-PLASTER PROYECTABLE

MORTERO PARA ENLUCIR PAREDES CON MAQUINA PROYECTABLE

DESCRIPCION:

Es un mortero cementicio listo para usar de gran trabajabilidad, modificado con agregados y polimeros, formulado especificamente para enlucir paredes mediante lanzadora de mortero o maquina proyectable en capas desde 5 a 20 mm. De espesor sobre paneles de poliestireno con malla de refuerzo o bloques de concreto en interiores y exteriores.

USOS:

- Paneles de poliestireno con malla metalica de refuerzo.
- Bloques, ladrillos, asbesto, cemento.

RENDIMIENTO:

ESPEJOR DEL ENLUCIDO (MM)	RENDIMIENTO EN M2 POR SACO (40 KG)
5	4.0
10	2.2
15	1.5
20	1.0

DOSIFICACION:

Dosificación	Medidas
Cantidad (Lt.)	8 a 10 L
Presentación	40 Kg.

VENTAJAS:

- Facir y rapido de preparar.
- Duradero, contiene arena de alta calidad y libre de sales.
- Excelente adherencia y no se desprende.
- Optimiza el tiempo de instalacion.
- Permite un acabado liso o rugoso según se requiera.
- Modificado con fibras sinteticas que reducen el fisuramiento y aumento la resistencia a la flexion, compresion y tension.
- Modificado con un aditivo que aumenta la plasticidad del mortero.
- Solo se agrega agua.

RECOMENDACIONES:

- El exceso de agua puede reducir las propiedades y la calidad del mortero.
- Evitar dar acabado al enlucido si esta muy fresco, ya que se pueden generar fisuras.

DOSIFICACION:

- Saco de 40 kg

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Superficies de poliestireno con malla de refuerzo

La superficie debe estar limpia, exenta de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Asegurese de que los paneles estén perfectamente aplomados y anclados, además de que todas las juntas se encuentren bien reforzadas.

Superficies de bloques de concreto.

La superficie debe estar limpia, exenta de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Humedezca la superficie antes de colocar el enlucido.

Mezclado:

Añada AGRE-PLASTER PROYECTABLE al agua limpia de acuerdo con el cuadro de dosificación presentado en la tabla anterior. Mézclelos hasta obtener un mortero plástico y homogéneo, déjelo reposar 5 minutos antes de utilizarlo, y vuelva a batir antes de usarlo. **Aplicación:**

Superficies de poliestireno con malla de refuerzo


1. Proyecte la maquina lanzadora de mortero perpendicularmente a la superficie a una distancia de 10 a 15 cm. Aplique el material sobre los paneles de forma horizontal ascendente hasta cubrir el espacio que hay entre el poliestireno y la malla.
2. Coloque las guías o maestras en el espesor requerido y proyecte entre maestras.
3. Nivele con regla de aluminio mientras el mortero este trabajable .
4. Dele el acabado final con paleta de madera, llana de goma o llana metalica

Superficies de bloques, ladrillos, asbestos, cemento

1. Coloque las guías o maestras en el espesor requerido
2. Proyecte la maquina lanzadora de mortero perpendicularmente a la superficie a una distancia de 10 a 15 cm.
3. Nivele con regla de aluminio mientras el mortero este trabajable .
4. Dele el acabado final con paleta de madera, llana de goma o llana metalica

ALMACENAMIENTO:

6 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que se transporta un producto químico.



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net