



## AGRE-STICK BLOCK

### MORTERO GRIS PREMEZCLADO PARA ASENTAR TODA CLASE DE MAMPOSTERIA

#### DESCRIPCION:

Es un mortero prefabricado y premezclado en seco, modificado con aditivos de la más alta calidad. Solo es necesario añadirle agua y mezclarlo para obtener una mezcla con propiedades especiales. Específicamente formulado para la instalación de bloques de concreto y arcilla de compresión moderada en interiores y exteriores.

Cumple con la norma NTE INEN 2518 Tipo N ASTM C 270 Tipo N

#### USOS:

Es ideal para unir elementos constructivos tales como bloques de concreto normal o aligerado, ladrillo hueco o macizo, tabique y tabicón con juntas de hasta 15 mm. Bajo las siguientes recomendaciones

- Paredes de bloques de compresión moderada.
- Sobre nivel de la tierra.
- Exteriores e interiores.

También puede ser utilizado para la instalación de tejas así como en la realización de otros trabajos propios de albañilería.

#### DOSIFICACION:

Dosificación	Medidas
Cantidad (Lt.)	6.2 a 7 L
Presentación	40 Kg.

#### MODO DE EMPLEO:

1. Añadir Agre-Stick Block al agua limpia. Mezclar y hasta obtener una apariencia plástica y homogénea
2. Asentar cada uno de los bloques sobre la capa uniforme del mortero respetando el nivel. Cada bloque debe tener mortero en la junta vertical antes de ser instalado.
3. Presionar cada bloque hacia abajo y al costado. Verifique constantemente el alineamiento de la pared.
4. Retocar con un cizador las juntas cuando el mortero haya obtenido una leve dureza.

## RENDIMIENTO:

Por junta de 10 mm.

DIMENSION DEL BLOQUE	CANTIDAD DEL BLOQUE POR SACO DE CEMENTO DE 40 KG
7*19*39	23-26
9*19*39	19-22
12*19*39	17-20
15*10*39	12-15
19*19*39	10-12

Por junta de 15 mm.

DIMENSION DEL BLOQUE	CANTIDAD DEL BLOQUE POR SACO DE CEMENTO DE 40 KG
7*19*39	14-17
9*19*39	13-16
12*19*39	15-17
15*10*39	10-12
19*19*39	8-10

## PRESENTACION:

- Saco de 40 Kg.



## LIMPIEZA:

Lave las herramientas con suficiente agua.


## CURADO:

Se recomienda empezar el curado con agua a partir del siguiente día y extenderlo por tres días

## SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

[www.agrecons.com](http://www.agrecons.com)- [agrecons@gye.satnet.net](mailto:agrecons@gye.satnet.net)