



AGRECONS S.A.

AGRE-STICK STANDARD

PEGANTE DE UN SOLO COMPENENTE PARA CERAMICA

DESCRIPCION:

Es un mortero de alta adherencia que está compuesto por un solo componente, sirve para pegar cerámica en pisos y paredes de concreto en residencias, locales solo necesita adicionarle agua. Cumple la norma ANSI A 118.4.

USOS:

Para fijar todo tipo de revestimiento como: Cerámica, Mampostería, Mosaicos sobre superficie de hormigón, excelente adherencia a la mayoría de los soporte (Hormigón, mortero, piedra y ladrillo).

VENTAJAS:

- Listo y fácil de usar
- Excelente adherencia
- Se Utiliza en interior y exterior
- Mayor durabilidad
- Gran trabajabilidad
- Solo se debe agregar agua
- Contiene arena de alta calidad, limpia y libres de sales de cloruro

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, exenta de polvo, suciedad, grasa o cualquier otro contaminante, humedecer la superficie y la cerámica antes de la instalación, pero remueva cualquier exceso de agua antes de aplicar el mortero ya que esto creara cambios en las propiedades físicas del producto.

Preparación de la superficie:

Añada Agre-Stick Standard al agua limpia. Déjelo reposar 5 minutos. Vuelva a batir antes de usarlo. Nunca añada más agua o Agre-Stick Standard. Si se endurece durante su uso solo vuelva a batir para obtener su plasticidad original.

Aplicación:

Aplicar con la llana dentada adecuada. Coloque la pieza de porcelanato o cerámica ejerciendo una ligera presión sobre esta.

Asegúrese que la consistencia del producto sea el adecuado.

DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO

Llana dentada (mm x mm)	Rendimiento saco (25 Kg.)
13x13	3.0-3.5
10x10	3.5-4.0
8x8	5.0-5.5
6x6	7.0-8.0

Duración del agua Cantidad Presentación	MEDIDAS 6.0 A 8.0 Lts. 25 Kg
-----------------------------------------	------------------------------

INFORMACION	MEDIDAS
Tiempo abierto	>= 50 Mins.
Tiempo de rectificación	20 Mins.
Vida de recipiente	2 Horas.
Contenido de aire	10.5%
Contenido de VOC	0.0 G/L
Adherencia 7 días	>= 14.3 Kg/cm ²
Compresión 28 días	>=19.1 Kg/cm ²
ASTM c 109	

PRESENTACION:

- Saco de 25 Kg.



RECOMENDACIONES:

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la calidad del mortero.


Dejar fraguar 24 a 36 horas antes de someter tránsito.

En pegado de pisos puede ser usado sin humedecer previamente la superficie de la baldosa.

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777
www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net