



AGRECONS S.A.

AGRENOL C

REDUCTOR DE FISURAS EN EL MORTERO

DESCRIPCION:

Es un aditivo incorporador de aire y estabilizador de mezcla de mortero, produce burbujas microscópicas. Cumple con la norma ASTM C-260.

USOS:

Para morteros de mayor espesor a 3 cm. Permite elaborar morteros de mampostería manteniendo la elasticidad adecuada en enlucido y pega.

DOSIFICACION:

Se dosifica entre el 0,4 y el 1.2% (200 cc - 600 cc/por saco de cemento de (50 kg.) del peso del cemento, dependiendo de las características de los materiales, tendencia a la exudación, finura de arena o cemento, condiciones climáticas, características de las unidades de mampostería (absorción) y contenido de aire deseado, entre otros.

Los materiales usados, cemento, arena, agua, pueden producir variaciones en el comportamiento del mortero.

VENTAJAS:

- Aumenta la retención de agua del mortero, evitando una prematura desecación por excesiva absorción de la unidad de mampostería o debido a condiciones climáticas del sitio de aplicación.
- Este proceso físico disminuye la posibilidad de agrietamiento de los enlucidos.
- Mejora la plasticidad y trabajabilidad

En el mortero endurecido:

- Aumenta la resistencia mecánica y la adherencia del mortero en pegas y enlucidos así como la resistencia al rayado de éstos últimos.
- Disminuyen la permeabilidad del mortero y lo hacen más resistente al ataque del medio ambiente. Regula y uniformiza la calidad de las mezclas

MODO DE EMPLEO:

Adicionar el aditivo disuelto en el restante 20% del agua y mezclar entre 2 a 3 minutos hasta que obtenga una mezcla consistente deseada.

DATOS TECNICOS:

DENSIDAD: 1.01 ± 0.01

pH: 6 a 7

Color: rojizo.

Cumple con los requerimientos de la norma ASTM-260

PRECAUCIONES:

Puede causar irritación de la piel por tal motivo, debe utilizarse guantes, gafas, etc.

PRESENTACION:


- Envase plástico de 20 Kg.
- Tanque de 200 Kg.



SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310 - (+593)9 94363842
agrecons@gye.satnet.net