



AGRECONS S.A.

# SURESEAL PISO

SELLADOR ACRILICO PARA SUPERFICIES HORIZONTIALES

## DESCRIPCION:

El solvente **SureCrete SureSeal** es un solvente basado en 20% sólidos, es un sellador acrílico para superficies horizontales o verticales de cemento. Este producto contiene una resina acrílica con un auto repelente y una penetración y adhesión tenaz. El recubrimiento es resistente a químicos, durable, no se ruboriza, conserva el lustre o brillo, y es fácil de limpiar.

## USOS:

Diseñado específicamente para ser utilizado sobre productos **SureCrete: Concreto** estampado, recubrimiento estampado, sistemas texturizados. Puede ser utilizado sobre superficies interiores o de exteriores, patios de concreto no pintados, cubiertas, aceras, calzadas, industrial o residencial. El solvente sellador **SureCrete SureSeal** provee resistencia excelente a los alcalinos, luz solar ultravioleta, clima, humedad y es resistente al moho. Cubiertas de concreto que están especialmente suaves, duras, densas, etc.

## DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm<sup>3</sup>): 0,8

pH: 7

Líquido Transparente

## MODO DE EMPLEO:

### **Preparación de la superficie:**

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, tierra, aceites y otros contaminantes de la superficie. Las superficies de exteriores deberán ser tratadas previamente contra el moho antes de la aplicación.

### **Preparación del producto:**

Diluir el SCR en agua en una cantidad de 2:1 (dos partes de agua y una parte de SCR).

### **Aplicación del producto:**

Aplique la solución uniformemente para enlosar con una máquina de bomba rociadora en un rango aproximado a 150 pies cuadrados por galón.

Friegue la solución con una escoba de nylon de cerdas gruesas y tiesas. Permita al SCR reposar hasta que burbujas o espuma hayan cesado, pero no permita que se sequen sobre la losa, enjuague frecuentemente. Para losas interiores, aspire en húmedo las áreas enjuagadas. Para losas exteriores simplemente enjuague.

## DATOS TECNICOS:

Tiempo de curado: A menudo la primera mano seca dentro de las 2 horas, si no es antes. Aplique la segunda mano cuando esté seca al tacto. Permita estar 24 horas libre del tránsito humano y 72 horas sin tráfico vehicular.

## MANTENIMIENTO:

Lavado a presión normalmente removerá la suciedad y el polvo. Manchas de llantas pueden ser limpiadas con un detergente suave. Las manchas de llantas hechas por vehículos pesados con llantas calientes podrían decolorar el cubrimiento. Tal decoloración generalmente es removible.

Las frenadas o el deslizado agresivo de las llantas pueden causar una decoloración permanente del cubrimiento.

## PRESENTACION:

- Envases de 1 kg.
- Envase plástico de 3,5 Kg.
- Envase plástico de 15 Kg.



## PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.

### **INFLAMABLE:**

Mantenerlo fuera del calor y de potenciales fuentes de ignición. Mantenga las áreas ventiladas para prevenir la acumulación de vapores.


## SALUD Y SEGURIDAD:

- Es toxico
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con agua abundante las zonas afectas.
- Buscar ayudar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



### **NFPA PELIGROS EN INCENDIO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN**

Salud: 1  
Inflamabilidad: 2  
Inestabilidad: 0  
Riesgo especial: Ninguno



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche  
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777  
[www.agrecons.com](http://www.agrecons.com)- [agrecons@gye.satnet.net](mailto:agrecons@gye.satnet.net)