



AGRECONS S.A.

VULKEN 45 SSL

SELLANTE MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO SEMI-AUTO NIVELANTE PARA
USO SOBRE CONCRETO NUEVO O CON HUMEDAD

DESCRIPCION:

Es un sellante de poliuretano, este producto alcanza grandes resistencias al desgaste y la ruptura en areas de alto trafico. Puede ser utilizado sobre concreto humedo o con menos de 28 dias.

USOS:

Se puede utiizar en Juntas de expansion en aceras, plataformas, plazas, pisos y cualquier otra superficie horizontal o vertical.

VENTAJAS:

- Puede ser aplicado sobre el concreto con menos de 28 dias o humedo
- Resistente al trafico.
- Aprobado para condiciones de inmersion continua de agua potable.
- Semi auto-nivelante lo que permite una nivelacion moderada permitiendo su colocacion en superficies con inclinacion de hasta 6%
- Excelente adherencia a superficies de concreto, mortero, aluminio y vidrio.
- Capacidad exepcional de movimiento.

MODO DE EMPLEO:

Puede utilizarse en cualquier junta horizontal que no sea inferior a 6 mm.

Preparación de superficie:

Las superficies deben estar sanas, limpias y secas, Todos los agentes desmoldantes, impermeabilizaciones existentes, polvo, mortero suelto, pintura, u otros acabados deben eliminarse. Esto puede lograrse con un cepillado minucioso con cepillo de alambre o lija.

Aplicación:

1. Mezcle el material hasta generar un vórtice y adicione el agua para acelerar el curado (si así se requiere). Continuar la mezcla durante 2 minutos, evitando introducir el aire al producto y asegurando la homogeneidad de este.
2. Asegurar que el cordón (BACKER ROD) sea apropiado para el ancho y la profundidad y se encuentre introducido a presión.
3. Llene la junta completamente desde el cordón hacia la superficie y permita que el sellante se auto-nivele

RENDIMIENTO:

Rinde aproximadamente 93.9 metros lineales por galon para junta de 6 mm x 6 mm.

DATOS TECNICOS:

Densidad (Kg/l): 1.32

Color: Gris.

Estado: Liquido

Capacidad de movimiento : +100 / -50%

Propiedades: Semi auto-nivelante de nivelacion moderada

CURADO:

TEMPERATURA	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE TRAFICO PEATONAL
> 27°C	15-30 mins.	6 horas
4°C a 27°C	30-45 mins.	6 – 12 horas
< 4°C	45 mins	48 - 72 horas


PRESENTACION:

Envases metálico o plástico de 25 Kg



SALUD Y SEGURIDAD:

- Es toxico y sin olor
- Evitar el contacto prolongado con la piel. Usar una crema protectora o guantes para las pieles sensibles.
- Retirar con agua cuando este mojado y usar un detergente adecuado para las manos cuando este seco.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593) 4 2802376 - (+593) 4 815777
www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net