



AGRECONS S.A.

AGRECUARZO

ENDURECEDOR PARA SUPERFICIES DE HORMIGON

DESCRIPCION:

El endurecedor AGRECUARZO está conformado por una mezcla de cemento portland, pigmentos aditivos y otros agregados duros cuyo origen es el mineral. Las partículas minerales que contienen son seleccionadas por su forma granulométrica de alta calidad. Listo para usarse.

USOS:

- Incrementa la resistencia al desgaste de los pisos de hormigón incluyendo pisos industriales y comerciales.
- Áreas donde se requiera un piso de hormigón atractivo y duradero para mejorar la apariencia del área de trabajo.

MODO DE EMPLEO:

Se adiciona sobre superficies de hormigón fresco para mejorar en alto rango la abrasión e impedir la formación de polvo.

TIEMPO DE CURADO:

Dependiendo de la temperatura y tipo de cemento.

Tráfico peatonal	1-2 días
Trafico liviano	7-10 días
Curado final	28 días

DOSIFICACION:

Para tráfico liviano:

3 a 4 Kg por m²

Para tráfico pesado:

4 a 7 Kg por m²

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.4

Dureza: 7 a 8 Mohs

Color: Varios

Estado: Polvo

RECOMENDACIONES:

- Puede agregar pequeñas dosis de agua durante la utilización del mortero para mantener una consistencia adecuada y mejorar la adherencia.
- Deseche el producto dos horas luego de haberse mezclado.

CURADO:

La superficie con AGRECUARZO debe ser protegida para evitar un rápido fraguado, y de esta manera evitar fisuras.

LIMPIEZA:

Lave las herramientas con agua y jabón una vez culminado su uso.

ALISADO:

Tan pronto como la plasticidad o el fraguado lo permita, ejecute el alisado inicial con la maquina a velocidad baja, pero equipada con cuchillas alisadoras metálicas colocadas en un ángulo apropiado. El alisado final deberá realizarse con velocidad alta.

JUNTAS:

Las juntas de expansión y dilatación deben ser cortadas luego de 1 un día. Cuando la superficie haya endurecido, las juntas deben ser selladas con un sellador de poliuretano o con asfalto modificado dependiendo los requerimientos técnicos necesarios.

PRESENTACION:

- Saco de 40 Kg.



SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos.



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.