



AGRECONS S.A.

## AGRE -MICROCEMENTO

REVESTIMIENTO LISO MONOCOMPONENTE

### **DESCRIPCION:**

El microcemento es un revestimiento continuo monocomponente, formulado a base de cemento Portland, aglomerantes hidráulicos, resinas sintéticas, aditivos especiales y colorantes seleccionados.

El sistema microcemento consta de un solo componente.

El producto resultante es un revestimiento de poco espesor, y fuerte adherencia a cualquier tipo de superficie, sea este: hormigón y/o enlucidos de morteros.

### **PREPARACION DEL PRODUCTO:**

En un recipiente vacío vierta primero de 4 a 5 litros de agua limpia y luego agregar gradualmente el saco de 20 kg. de AGRE-MICROCEMENTO mezclándolo con batidora eléctrica para homogenizar bien el producto y dejarlo exento de grumos.

### **USOS:**

- Para revestir paredes interiores y exteriores decorativas.
- Aplicable sobre cualquier tipo de superficies en suelos y paredes, como hormigón y enlucidos de morteros.
- Formulado para revestir superficies verticales y horizontales tanto en interiores como en exteriores de espacios comerciales y residenciales.
- Locales comerciales, oficinas, restaurantes, viviendas, parques temáticos.
- Escaleras, estanterías y encimeras de cocina.

### **APLICACION:**

Aplicar una primera capa de AGRE-MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE con llana de acero inoxidable. Dejar secar esta primera Capa mínimo 12 horas, es decir, de un día para otro. Luego aplicar la segunda Capa y por último aplicar la tercera capa, en caso de requerir una última capa como acabado final.

### **RENDIMIENTO:**

1 saco de 20 Kg. rinde aprox. Entre 12 a 15 m<sup>2</sup>, dependiendo la base del sustrato.

### **Resistencias mecánicas del microcemento sin sellado:**

Compresión 7 días: > 22N/mm<sup>2</sup>

Compresión 15 días: > 25N/mm<sup>2</sup>

Compresión 28 días: > 33N/mm<sup>2</sup>

Flexión 28 días: > 10N/mm<sup>2</sup>

### **Adherencia al hormigón:**

28 días: > 1N/mm<sup>2</sup>

### **PRECAUCIONES:**

- Lave las herramientas con agua antes que seque en ellas el producto.
- A temperatura de 30° C el producto comienza a fraguar.

## PRESENTACION:

- Saco de 20 Kg.




## RECOMENDACIONES:

Se recomienda mezclar solo la cantidad de producto que puede colocarse en 30 minutos. Proteger de la lluvia.

## SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación en los ojos y en la piel, por tratarse de un producto cementicio. Use equipo de protección personal adecuado. En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos.

**Tiempo de almacenaje:** 3 meses en lugar fresco sobre pallete. A temperatura promedio entre 5° y 40° centígrados.



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.