



AGRECONS S.A.

## AGRE MORTERO DE REPARACIÓN

MORTERO MONOCOMPONENTE DE ALTA RESISTENCIA PARA MEJORAR SUPERFICIES

### **DESCRIPCION:**

Es un mortero monocomponente listo para usar a base de cemento PORTLAND y arenas clasificadas de alta dureza formulado con resinas sintéticas y aditivos especiales reforzado con fibras.

### **USOS:**

- Como material para la reparación de estructuras de hormigón en la recuperación de secciones.
- En nivelación en capas finas y gruesas sobre juntas de albañilería.
- En la protección, reparación y mantenimiento de obras hidráulicas, túneles, etc.

### **CURADO:**

Se realizara utilizando el AGRESOL ACRÍLICO, AGRESOL PARAFÍNICO o PADDING.

### **RENDIMIENTO:**

En espesor de 3 mm rinde aproximadamente 7 Kg/m<sup>2</sup>

### **MODO DE EMPLEO:**

#### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE:**

Deberá estar sano, limpio y exento de grasa para garantizar la adherencia.

Humedecer la superficie con suficiente agua, evitando empozamientos en superficies planas.

#### **PREPARACION DEL PRODUCTO:**

En un recipiente vacío vierta de 6 a 7 litros de agua limpia y agregue el AGRE-MORTERO DE REPARACION en polvo de forma gradual. Mezclar manual o automáticamente hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos.

#### **APLICACIÓN:**

Primero aplicar una pequeña imprimación del producto frotándole fuertemente contra la superficie.

Esperar unos 60 minutos y aplicar una nueva capa.

Esperar nuevamente otros 60 minutos para aplicar la siguiente capa y así sucesivamente hasta completar el espesor deseado (0.2cm. en cada aplicación) Después de obtener el espesor deseado se realizará el alisado de la superficie con una llana.

#### **BENEFICIOS:**

- Impermeable.
- Excelente adherencia.
- Resistencia al desgaste.
- No se escurre en capas de hasta 10mm.
- Fácil colocación en superficies verticales y horizontales.
- Desarrollo acelerado de resistencia a la compresión y flexión.
- No se ataca armaduras ni elementos metálicos.

## DATOS TECNICOS:

Edad	Resistencia a la compresión Kg/ cm2
24 horas	40
3 días	150
7 días	240
28 días	480

Adherencia 0,8 mts.

## PRESENTACION:

Saco de 25kg.



## PRECAUCIONES:

- Lave las herramientas con agua antes que seque en ellas el producto.
- A temperatura de 30° C el producto comienza a fraguar.


## RECOMENDACIONES:

Se recomienda mezclar solo la cantidad de producto que puede colocarse en 30 minutos. Proteger de la lluvia

## SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.