AGRECONS S.A.

AGRE-PLASTER PARED

MORTERO PARA ENLUCIDO CAPA GRUESA

DESCRIPCION:

AGRE-PLASTER PARED es un mortero cementicio listo para usar, de gran trabajabilidad, modificado con polímeros, que facilitan su aplicación y resistencia. El tamaño de la capa del mortero es entre 5 a 20mm.

USOS:

Para enlucir todo tipo de pared ya sea de hormigón, bloques de cemento, bloques de arcilla, ladrillos, piedras y resanes en general.

VENTAJAS:

- Fácil y rápido de preparar.
- Duradero, contiene arena de alta calidad limpia y libre de sales.
- Excelente adherencia, y no se desprende.
- Aumenta la productividad en obra, al aumentar la velocidad de instalación.
- Modificado con fibras sintéticas que reducen el fisuramiento y aumenta la resistencia a la flexión, compresión y tensión.
- Solo se agrega agua.

DOSIFICACION:

Dosificación	Medidas
Cantidad (Lt.)	7 a 8 L
Presentación	40 Kg.

MODO DE EMPLEO:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, exenta de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. En superficies muy lisas deben ser previamente imprimados con Agrecril. Colocar el AGRE-PLASTER PARED antes de que seque el imprimante.

MEZCLADO:

Añada AGRE-PLASTER PARED al agua limpia de acuerdo con el cuadro de dosificación presentado en la tabla anterior. Mézclelos hasta obtener un mortero plástico y homogéneo, déjelo reposar entre 2 a 3 minutos antes de utilizarlo, y vuela a batir antes de usarlo.

APLICACIÓN:

Previamente instaladas las guías o maestras, aplique el AGRE-PLASTER PARED manualmente con llana lisa directamente sobre la superficie. Se recomienda aplicar en espesores de 10 mm a 20mm. Espere que obtenga suficiente dureza antes de colocar la siguiente capa.

Aplicarlo en 2 etapas: primera aplicación, champear la superficie en un espesor promedio de 1 cm. Segunda aplicación después de 2 horas dependiendo del clima.

El secado puede variar de acuerdo con la temperatura ambiente y con las condiciones climáticas. Proteja el mortero de las lluvias y fuertes vibraciones durante un lapso de 6 a 8 horas.

RENDIMIENTO:

En espesor de 10 a 20mm.

ESPESOR DE ENLUCIDO	RENDIMIENTO EN M2 POR SACO DE 40 KG
10	2.0-2.2
15	1.3-1.5
20	1.1-1.1

PRESENTACION:

- Saco de 40 Kg.

RECOMENDACIONES:

LIMPIEZA:

Lave las herramientas con suficiente agua.

CURADO:

Se recomienda empezar el curador con suficiente agua o curador acrílico (Agresol Acrílico) a partir del día siguiente después de la colocación

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos.



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310
brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com
www.agrecons.com