AGRECONS S.A.

# AGRE-PLASTER PROYECTABLE

**MORTERO PARA ENLUCIR PAREDES CON MAQUINA PROYECTABLE**

## DESCRIPCION:

Es un mortero cementicio listo para usar de gran trabajabilidad, modificado con agregados y polímeros, formulado específicamente para enlucir paredes mediante lanzadora de mortero o maquina proyectable en capas desde 5 a 20mm. de espesor sobre paneles de polietileno con malla de refuerzo o bloques de concreto y bloques de arcilla en interiores y exteriores.

## USOS:

- Paneles de polietileno con malla metálica de refuerzo.
- Bloques de cemento, bloques de arcilla, ladrillos y hormigón.

## RENDIMIENTO:

| ESPESOR DEL ENLUCIDO (MM) | RENDIMIENTO EN M2 POR SACO (40 KG) |
|---|---|
| 5 | 4.0 |
| 10 | 2.2 |
| 15 | 1.5 |
| 20 | 1.0 |

## DOSIFICACION:

| Dosificación | Medidas |
|---|---|
| Cantidad (Lt.) | 8 a 10 L |
| Presentación | 40 Kg. |

## VENTAJAS:

- Fácil y rápido de preparar.
- Duradero, contiene arena de alta calidad y libre de sales.
- Excelente adherencia y no se desprende.
- Optimiza el tiempo de instalación.
- Permite un acabado liso o rugoso según se requiera.
- Modificado con fibras sintéticas que reducen el fisuramiento y aumento la resistencia a la flexión, compresión y tensión.
- Modificado con un aditivo que aumenta la plasticidad del mortero.
- Solo se agrega agua.

## RECOMENDACIONES:

- El exceso de agua puede reducir las propiedades y la calidad del mortero.
- Evitar dar acabado al enlucido si está muy fresco, ya que se pueden generar fisuras.

## PRESENTACION:

- Saco de 40 kg

## MODO DE EMPLEO:

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

**Superficies de poliestireno con malla de refuerzo**

La superficie debe estar limpia, exenta de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Asegúrese de que los paneles estén perfectamente aplomados y anclados, además de que todas las juntas se encuentren bien reforzadas.

**Superficies de bloques de concreto.**

La superficie debe estar limpia, exenta de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Humedezca la superficie antes de colocar el enlucido.

### MEZCLADO:

Añada AGRE-PLASTER PROYECTABLE al agua limpia de acuerdo con el cuadro de dosificación presentado en la tabla anterior. Mézclelos hasta obtener un mortero plástico y homogéneo, déjelo reposar entre 1 y 2 minutos antes de utilizarlo, y vuela a batir antes de usarlo.

### APLICACIÓN:

**Superficies de poliestireno con malla de refuerzo**

1. Proyecte la maquina lanzadora de mortero perpendicularmente a la superficie a una distancia de 10 a 15 cm. Aplique el material sobre los paneles de forma horizontal ascendente hasta cubrir el espacio que hay entre el poliestireno y la malla.
2. Coloque las guías o maestras en el espesor requerido y proyecte entre maestras.
3. Nivele con regla de aluminio mientras el mortero este trabajable.
4. Dele el acabado final con paleta de madera, llana de goma o llana metálica.

**Superficies de bloques, ladrillos, asbestos, cemento**

1. Coloque las guías o maestras en el espesor requerido
2. Proyecte la maquina lanzadora de mortero perpendicularmente a la superficie a una distancia de 10 a 15 cm.
3. Nivele con regla de aluminio mientras el mortero este trabajable.
4. Dele el acabado final con paleta de madera, llana de goma o llana metálica.

## ALMACENAMIENTO:

3 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que es un producto químico.

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310
brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com
www.agrecons.com