



AGRECONS S.A.
AGRE-SPRAY
MORTERO MONOCOMPONENTE

DESCRIPCION:

AGRE-SPRAY es un mortero monocomponente de base cementicia formulado con polímeros acrílicos especiales de alta calidad. Se puede utilizar con llana, paleta o pistola de aire comprimido para dar acabados texturizados en superficies de hormigón nuevas o existentes en interiores y exteriores.

CARACTERISTICAS:

Agre-Spray da un buen acabado decorativo al momento de aplicar el sellador, tiene una excelente resistencia al deslizamiento y una alta adherencia en superficies verticales y horizontales.

RENDIMIENTO:

Un saco de 25Kg. Rinde aproximadamente 10 m² en la base y acabado.

CURADO:

Permitir el curado natural del AGRE-SPRAY. Se debe considerar las condiciones del clima ya que varía dependiendo de la humedad, y temperatura. El tiempo de secado mínimo es de 8 horas.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Deberá estar sano, limpio y exento de grasa y se le volverá rugoso cuando esté muy liso para garantizar la adherencia.

Saturar previamente la superficie con agua evitando los excesos.

Preparación del producto:

Preparar el AGRE-SPRAY vertiéndolo en 3 lts. de agua. Y mezclar durante 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea.

Saturar previamente la superficie con agua evitando los excesos.

Aplicación:

BASE: primero aplicar una pequeña imprimación del producto frotándole fuertemente contra la superficie.

ACABADO: Esperar 60 minutos para aplicar la siguiente capa con el diseño deseado. La aplicación debe ser realizada con llana, paleta o pistola de aire comprimido para dar el acabado correcto y uniforme.

Colocar sellador transparente 24 horas luego de haber aplicado el acabado.

BENEFICIOS:

- Excelente adherencia.
- Resistencia al desgaste.
- No se escurre en capas de hasta 10mm.
- Fácil colocación en superficies verticales y horizontales.
- Desarrollo acelerado de resistencia a la compresión y flexión.
- No ataca armaduras ni elementos metálicos.

DATOS TÉCNICOS:

24 horas	40 (Kg/cm ²)
3 días	100 (Kg/cm ²)
7 días	150 (Kg/cm ²)
28 días	280 (Kg/cm ²)

PRESENTACIÓN:

- Saco de 25 Kg.



PRECAUCIONES:

- Lave las herramientas con agua antes que seque en ellas el producto.
- A temperatura de 30° C el producto comienza a fraguar.


RECOMENDACIONES:

Se recomienda mezclar con la cantidad de producto que puede colocarse en 30 minutos. Proteger de la lluvia.

SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos.



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.