



AGRECONS S.A.

# AGRE-STICK PREMIUM

PEGANTE DE UN SOLO COMPONENTE PARA PORCELANATO

## DESCRIPCION:

Es un mortero de alta adherencia que está compuesto por un solo componente, que contiene polímeros de la más alta calidad en polvo para producir una mayor adherencia para pegar porcelanato, cerámica en pisos y paredes de concreto en residencias, locales comerciales y en las industrias, solo necesita adicionarle agua. Cumple la norma ANSI A 118.4.

## USOS:

Para fijar todo tipo de revestimiento como: Porcelanato, Cerámica, Mampostería, Placas de baja absorción (<3%), Mosaicos sobre superficie de hormigón, excelente adherencia a la mayoría de los soportes (Hormigón, mortero, piedra y ladrillo).

## VENTAJAS:

- Listo para usar.
- Excelente adherencia.
- Se Utiliza en interior y exterior.
- Mayor durabilidad.
- Gran trabajabilidad.
- Fácil de preparar, solo agregue agua.

## MODO DE EMPLEO:

### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE:**

La superficie debe estar limpia, exenta de polvo, suciedad, grasa o cualquier otro contaminante, humedecer la superficie y el porcelanato antes de la instalación, pero remueva cualquier exceso de agua antes de aplicar el mortero.

### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE:**

Añada Agre-Stick Premium al agua limpia en proporción de 6 a 7 litros por cada saco de 25 kg. aproximadamente.

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos, dejar reposar por 10 minutos, luego volver a mezclar antes de aplicar.

### APLICACIÓN:

Aplicar con la llana dentada adecuada. Coloque la pieza de porcelanato o cerámica ejerciendo una ligera presión sobre esta.

Asegúrese que la consistencia del producto sea el adecuado

### DATOS TECNICOS:

#### **RENDIMIENTO:**

Llana dentada (mm x mm)	Rendimiento saco (25 Kg.)
<b>13x13</b>	3.0-4.0
<b>10x10</b>	4.0-5.0
<b>8x8</b>	5.0-6.0
<b>6x6</b>	8.0-9.0

Duración del agua Cantidad Presentación	MEDIDAS 6.0 A 7.0 25 Kg
---	-------------------------

INFORMACION	MEDIDAS
<b>Tiempo abierto</b>	>= 50 Mins.
<b>Tiempo de rectificación</b>	20 Mins.
<b>Vida de recipiente</b>	2 Horas.
<b>Contenido de aire</b>	9.2%
<b>Contenido de VOC</b>	0.0 G/L
<b>Adherencia 28 días</b>	>= 17.1 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Compresion 28 días ASTM c 109</b>	>=205.0 Kg/cm <sup>2</sup>

### PRESENTACION:

- Saco de 25 Kg.



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

### RECOMENDACIONES:

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la calidad del mortero.

Dejar fraguar de 24 a 36 horas antes de someter a tráfico.

### SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo

