



AGRECONS S.A.

# AGRE-STICK STANDARD

PEGANTE DE UN SOLO COMPONENTE PARA CERAMICA

## DESCRIPCION:

Es un mortero de alta adherencia que está compuesto por un solo componente, sirve para pegar cerámica en pisos y paredes de concreto en residencias, locales comerciales, industrias, etc., solo necesita adicionarle agua. Cumple la norma ANSI A 118.4.

## USOS:

Para pegar cerámica sobre todo tipo de superficie como: hormigón, morteros, fibrocemento, bloques, ladrillos, etc.

## VENTAJAS:

- Listo y fácil de usar
- Excelente adherencia
- Se Utiliza en interior y exterior
- Mayor durabilidad
- Gran trabajabilidad
- Solo se debe agregar agua
- Contiene arena de alta calidad, limpia y libres de sales de cloruro

## MODO DE EMPLEO:

### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE:**

La superficie debe estar limpia, exenta de polvo, suciedad, grasa o cualquier otro contaminante. Humedecer la superficie y la cerámica antes de la instalación, pero remueva cualquier exceso de agua antes de aplicar el mortero ya que esto creara cambios en las propiedades físicas del producto.

### **PREPARACION DEL PRODUCTO:**

Verter 6 litros de agua limpia aproximadamente en un recipiente, luego añadir AGRE-STICK STANDARD, mezclarlo durante 3 minutos mínimo. Si se endurece durante su uso solo vuelva a batir para obtener su plasticidad original.

### **APLICACIÓN:**

Aplicar con la llana dentada adecuada. Coloque la pieza de cerámica ejerciendo una ligera presión sobre esta.

Asegúrese que la consistencia del producto sea el adecuado.

## DATOS TECNICOS:

### **RENDIMIENTO**

Llana dentada (mm x mm)	Rendimiento saco (25 Kg.)
<b>13x13</b>	3.0-3.5
<b>10x10</b>	3.5-4.0
<b>8x8</b>	5.0-5.5
<b>6x6</b>	7.0-8.0

Duración del agua Cantidad Presentación	MEDIDAS 6.0 A 8.0 Lts. 25 Kg
---	------------------------------------

INFORMACION	MEDIDAS
<b>Tiempo abierto</b>	>= 50 Mins.
<b>Tiempo de rectificación</b>	20 Mins.
<b>Vida de recipiente</b>	2 Horas.
<b>Contenido de aire</b>	10.5%
<b>Contenido de VOC</b>	0.0 G/L
<b>Adherencia 7 días</b>	>= 14.3 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Compresión 28 días</b>	>=19.1 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>ASTM c 109</b>	

## PRESENTACION:

- Saco de 25 Kg.



## RECOMENDACIONES:

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la calidad del mortero.

Dejar fraguar 24 a 36 horas antes de someter tránsito.

En pegado de pisos puede ser usado sin humedecer previamente la superficie de la cerámica.

## SALUD Y SEGURIDAD:

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado.

En caso que exista algún contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos



0 Insignificante

1 Débil

2 Moderado

3 Alto

4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

TEL: (+593)9 94441310

brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com

www.agrecons.com